

Tolerância no desvio de planicidade de lâminas (mm)

	Planicidade	L ≤ 1000	L > 1000
2,2 - 20,0*	Aplainadas laminadas	10	10
20,1 - 160	Como laminado	25	25
160,1 - 500	Como laminado	20	20

* Ligas duras e extrudadas sob consulta.

Tolerância na espessura (mm) (+/-) nas Ligas de Alumínio

de	até	largura	1000 < largura	1500 < largura
2,20	2,50	0,10	0,11	0,15
2,51	3,20	0,11	0,14	0,18
3,21	4,00	0,14	0,18	0,23
4,01	5,00	0,18	0,23	0,28
5,01	6,30	0,23	0,28	0,33
6,31	8,00	0,30	0,36	0,38
8,01	10,00	0,38	0,43	0,51
10,01	16,00	0,58	0,58	0,69
16,01	25,00	0,79	0,79	0,94
25,01	40,00	0,99	0,99	1,19
40,01	60,00	1,40	1,40	1,52
60,01	80,00	1,90	1,90	2,16
80,01	100,00	2,54	2,54	2,92
100,01	160,00	3,30	3,30	3,68
160,01	500,00	5,00	5,40	5,90